

FICHA TÉCNICA**JUNTAS ESPIROMETALICAS**

Materiales: Acero inoxidable AISI 316L y GRAFITO para el arrollamiento.

Composición del AISI 316L:

C %	Si %	Mn %	Ni %	Cr %	Mo %	N %	S %	P %
0.030	0.44	1.28	10.20	16.80	2.12	0.023	0.002	0.028

Características del AISI 316L:

Rm, MPa	635 - 644
Ys 0.2%, MPa	292 - 298
Alargamiento 80 mm	45 - 47
Colada N°	T42585

Características del Grafito:

Contenido de carbono	> 99%
Contenido en sulfuros	< 1000 ppm
Contenido en cloruros extraíbles	< 50 ppm
Tensión	> 3.5 MPa
Temperatura	< 860°C