



www.lorkindustrias.com

LORK INDUSTRIAS, S.L.
CARACAS, 11
08030—BARCELONA
SPAIN

Telefono: 0034 93 346 82 12
Fax: 0034 93 311 30 60
Email: lork@lorkindustrias.com

FICHA TÉCNICA

PVC FLEXIBLE STD

Composición

Fabricado a partir de resinas de PVC , plastificantes , aditivos y otros componentes.
Esta fabricado según normativa EN71 y ROHS Standard.

FLEXIVINIL®
FLEXIBLE PVC
STRIP & SHEET

Exento de plastificantes DOP

Aplicaciones

Para fabricación de cortinas y puertas flexibles.

Características Técnicas

Densidad	1.22	gr / cm ³
Temperatura máxima	50	° C
Temperatura mínima	-15	° C
Dureza	80	Shore A
Elongación a la rotura	340	%
Resistencia a la rotura	16	N / mm ²
Absorción de agua	- 0,2	%
Protección al sonido	> 35	dB
Resistencia al fuego	Grp4 / B2	Grado
Resistencia UV	si	
Transmisión de luz	85	%
Capacidad calor específico	1,6	Kj/kg.k
Conductividad térmica	0,16	W/m.k