

FICHA TÉCNICA**CAUCHO NATURAL ESPONJOSO****Composición**

Caucho Natural y polisopreno

Características

Buena resistencia al roce y a la rotura

Resistencia media al frío

Buena resistencia al CO₂

Resistencia media a carburantes

Propiedades	Unidades	Valores
Composición	Caucho Natural y polisopreno	
Color	Negro	
Agente espumante	Toluensulfonilhidricida	
Vulcanización	Por compresión	
Peso específico	0,75±0.05	gr/cm ³
Dureza ± 5 Shore A	15±5°	SHORE A
Deflexión al 25%	7±2	psi
Envejecimiento al aire 7 días a 70°C		
Variación de la flexión	±20	%
Compresión set 22 h a 70°C		
Deflexión	50	%
Temperatura máxima de servicio	70	°C

