

**FICHA TÉCNICA****CORCHO****Composición**

Producto constituido por granulado fino selecto de corcho aglomerado con aglutinantes

**Aplicaciones**

Idóneo para trabajar como juntas industriales en seco, juntas de dilatación en la base soporte de tabiquería interior en construcción de edificios. Base de parquets. Adecuado también para calzado, ortopedia, manualidades, maquetismo, juguetería, etc.

<b>Propiedades</b>	<b>VALORES</b>	<b>UNIDADES</b>
Granulometría Corcho	1/3	m/m
Densidad	240 / 250	Kg / m <sup>3</sup>
Recuperación, mínimo	75	%
Dureza	45-55	Shore A
Fuerza Tensil	Kg/ cm <sup>2</sup>	5 a 8
Test de Flotación		
3 horas hirviendo en agua	BUENA	
0.5 horas hirviendo en ácido clorhídrico al 35 %	BUENA	
2 horas a 100°C +/-2°C ASTM ACEITE 1	BUENA	
Comportamiento al fuego	M3	

NORMAS : Test según ASTM F104 (F-326016)