

FICHA TÉCNICA**LO-58 PAVIMENTO AISLANTE 50 KV****Composición**

NR-SBR

Propiedades**Unidades****Valores**

Composición		NR-SBR
Color		Gris-azulado
Espesor		4 mm
Test		VDE 0303-21:1999
Fabricante		Semperit
Resistencia dieléctrica	50	KV
Peso específico	1.60	gr/cm ³
Dureza ± 5 Shore A	70±5°	SHORE A
Resistencia al desgarro	5	N/mm ²
Alargamiento a la rotura	250	%
Compresión set 22 h a 70°C		
Deflexión	Max. 50	%
Temperatura mínima de servicio	-20	°C
Temperatura máxima de servicio (continuo)	70	°C
Temperatura máxima de servicio (en punta)	90	°C
Resistencia al ozono		No recomendado
Resistencia al aceite		Resistente
Resistencia a los ácidos		Resistente
Resistencia a la abrasión		Moderado