



 [www.lorkindustrias.com](http://www.lorkindustrias.com)

LORK INDUSTRIAS, S.L.  
CARACAS, 11  
08030—BARCELONA

Telefono: 93 346 82 12  
Fax: 93 311 30 60  
Email: [lork@lorkindustrias.com](mailto:lork@lorkindustrias.com)

## FICHA TÉCNICA

### PVC ESPUMADO

Características Técnicas	NORMA	UNIDAD	VALOR
Peso Específico		gr/cm <sup>3</sup>	0,55-0,70
Absorción de agua	ISO 62:M	%	0,19
Resistencia a la Tensión	ISO R527	Mpa	19,37
Alargamiento en Rotura	ISO R527	%	17,89
Módulo de Flexión	ISO 176	Gpa	0,903
Resistencia al choque Charpy	ISO 179	kJm <sup>-2</sup>	1,43
Dureza Shore D	ISO 868	Valor	63
Temperatura de deformación por Calor	ISO 75-Método A	°C	57,75
	ISO 75 - Método B	°C	68,4
Coefficiente de dilatación Lineal	BS 476:Parte 7	Clase	0,498x10 <sup>-6</sup>
Ensayo de propagación de la llama	NSP 92501.5	Clase	M-1
	DIN 4102		B-1