



**LORK
INDUSTRIAS**



www.lorkindustrias.com

LORK INDUSTRIAS, S.L.
CARACAS, 11
08030—BARCELONA

Telefono: 93 346 82 12

Fax: 93 311 30 60

Email: lork@lorkindustrias.com



FICHA TÉCNICA

INTERFLON - TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO TEFLONADO Esp.0,13 mm

Composición

Tejido de fibra de vidrio con impregnación de PTFE

Propiedades

Antiadherente

Resistente a la mayoría de agente químicos, ácidos y solventes , excepto álcalis fundidos y al flúor a elevada temperatura y presión.

Excelente conductor térmico

Termo-soldable

No inflamable/Resistente al fuego

Características técnicas

Temperatura mínima de servicio	C°	-150
Temperatura máxima de servicio	C°	+260
Absorción de la humedad	%	0,005
Peso	gr/cm ³	250
Resistencia a la tensión	N / cm	290X260
Resistencia al desgarro	N	20X18
Contenido en PTFE	%	58



Approved (US Food and Drug Administration). Según Código Federal de Regulación , Título 21.

secciones 175.1550 (Fluocarbon Resins) - 178.3297 (Colourants) - 177.2600 (Rubber articles)